Gama madera



Barniz
Interior



BONDEX VITRIFICADOR

Ref. 4470 (Satinado) 4475 (Brillante)

Barniz a base de resinas alquídicas y alquídico-uretanadas.

De elevada resistencia a la abrasión, a los choques y a los roces.

Asegura una protección duradera a los parquets, escaleras de madera, y en trabajos de ebanistería, tanto en maderas nuevas como antiguas en interiores.

Capacidad
0,75 l
4 l

Producto	Barniz uretanado especial para suelos de madera.
Uso	Parquets, escaleras, carpintería interior. Maderas sujetas a abrasión.
Aplicación	Brocha, rodillo o pistola.
Composición	Resinas alquídicas y alquídico-uretanadas.
Color	Incoloro.
Brillo	Satinado / Brillante.
Propiedades	Resistente a la abrasión, choques y roces. Lavable. No amarillea.
Diluyente	Diluyente sintético.
Secado	Al tacto: 1-2 horas. Entre manos: 6-8 horas. Transitable: 24 horas.
Rendimiento	10-12 m² por litro.
Limpieza	Diluyente sintético.



Barniz

Resistencia al desgaste y la abrasión - No amarillea

Ficha técnica — BONDEX VITRIFICADOR — Ref. 4470 (Satinado) 4475 (Brillante)

Tipo
Barniz a base de resinas alquídicas y alquídico-uretanadas de elevada resistencia a la abrasión, a los choques y a los roces.

Destino
Asegura una protección duradera a los parquets, escaleras de madera, y en trabajos de ebanistería, tanto en maderas nuevas como antiguas en interiores.

PROPIEDADES
- Resistente a fricciones, abrasiones o golpes, incluso los provocados por: tacones, aspiradores, etc., y además es resistente al alcohol, a las grasas y a los productos de limpieza
- Brillo y transparencia de excepcional consistencia a lo largo del tiempo. No amarillea.
- Secado rápido.
- Producto listo al uso. No diluir.
- Excelente deslizamiento y nivelación.

DATOS TÉCNICOS
Densidad: (a 23ºC) Satinado: 0,935. Brillante: 0,92.
Viscosidad: (a 23°C) 90-100 Copa Ford 4.
Contenido sólido: Satinado: 56%. Brillante: 55,9%.
Brillo: Satinado o Brillante (30-40).
Olor:
Dispersión:

APLICACIÓN
Preparación general y del soporte:
La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasa, etc.
En el caso de maderas nuevas o barnizadas en buen estado, lijar para facilitar la adherencia de la nueva aplicación.
Se recomienda comprobar la compatibilidad en una zona pequeña no visible, antes de proceder a la completa aplicación.
En el caso de superficies barnizadas en mal estado, debe eliminarse el barniz mediante lijado o Bondex Decapante para Madera (Ref. 8014). En el caso de encerados, eliminar mediante un Desencerador.
Productos complementarios:
Para alterar el color de la madera, aplicar previamente Bondex Mate o Satinado en el color deseado, cuidando de evitar formar una capa gruesa.
Para una mayor eficacia sobre maderas nuevas o decapadas aplicar previamente un tratamiento preventivo contra hongos e insectos.
Modo de empleo:
Aplicar con brocha, rodillo o pistola 2-3 manos (de acuerdo con el desgaste al que va a estar sometida la superficie) cruzando y alisando en el sentido de la veta de la madera.
- Dilución para aplicación con brocha o rodillo: no diluir, listo al uso.
- Dilución para aplicación con pistola: 10-15% con diluyente sintético.

RENDIMIENTO
10-12 m² por litro, dependiendo del grado de porosidad y rugosidad de la superficie.

TIEMPO DE SECADO
- **Al tacto:** 1-2 horas.
- **Entre manos:** 6-8 horas.
- **Transitable:** 24 horas.

CONDICIONES DE USO

SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES
Servicio de Atención al Cliente: 902 11 37 09.
Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.